

TECTOR® PRO MIXCAL

Mortero de revoco CSIIIW2

UNE-EN 998-1



Descripción:

- El producto Tector Pro Mixcal es un mortero de revoco y enlucido tipo CSIIIW2 a base de cemento blanco y cal que se suministra en color blanco y viene preparado con hidrofugado para su acabado de exteriores en fachada. Su excelente trabajabilidad permite una fácil colocación sobre paredes de ladrillo, bloques de hormigón, hormigón en bruto, etc

Aplicación:

- Indicado para la realización de trabajos decorativos tanto en interiores como en exteriores con un acabado fratasado, raspado o liso.
- Se puede emplear como mortero de base para otros acabados extra lisos como pueda ser su empleo como capa base para ser cubierto por Tector Natural Extra Liso.

Soportes:

- Soportes convencionales resistentes y sanos libres de polvo y partículas que dificulten la adherencia tales como el ladrillo cerámico, bloque de cemento y enfoscados en buenas condiciones y otros.

Datos técnicos:

Relación Agua / Mortero	22%
Color	Blanco
Consistencia	175 ± 5
Resistencia a la compresión	>3,5 N/mm ²
Retención de agua	>90%
Adherencia sobre ladrillo	>3 N/mm ²
Adherencia sobre bloque de hormigón	>3 N/mm ²
Granulometría	< 1,5 mm
Absorción agua	< 0,2 kg/m ² min ^{1/2}
Tipo	CSIIIW2
Consumo en seco (capa 1cm)	14 – 15 kg/m ²
Espesor de capa	8-15 mm

Presentación del producto:

- Tector® Pro Mixcal se presenta en sacos de papel de 25kg. paletizado en palets de 56 sacos. Los palets empleados son fitosanitarios y vienen filmados con un capuchón plástico para proteger el producto de las inclemencias del tiempo.
- Conservar el producto a cubierto y en lugar sin humedad, durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación.



Fecha de fabricación y detalle del producto impreso en los laterales del saco



Recomendaciones:

- Los soportes deben ser resistentes, sanos y estas libres de partículas que dificulten la adherencia.
- Con calor, vientos y soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte y esperar a que desaparezca la película de agua.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- Evitar el contacto directo con la piel.
- Para más información consulte la hoja de seguridad.
- Para espesores superiores a 1,5 cm, aplicar el producto en dos capas.
- Con vientos secos y altas temperaturas es necesario regar el producto al día siguiente de su aplicación.
- No aplicar sobre soportes de yeso o con problemas de humedad.

Modo de empleo:

- Poner en un recipiente adecuado (pastera, cubeta).
- Amasar Tector Pro Mixcal con aproximadamente 5,5 - 6 litros de agua por saco, hasta conseguir una pasta homogénea y cremosa.
- Si la aplicación es mecánica, una vez elegida la sección y longitud de la manguera, se seleccionara la relación óptima de agua/Tector Mixcal mediante tanteos partiendo de una proporción del 25%.
- Extender sobre el soporte y dejar el tiempo necesario para el acabado final.